

G-ATTACK BIANCO

Adesivo sigillante ad alte prestazioni bianco

APPLICAZIONE

Sigillatura e incollaggio eccezionale di una vasta quantità di supporti e materiali.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Sigillante adesivo elastico monocomponente **multiapplicazione ad ampio spettro di adesione.** Prodotto ad alte prestazioni e permanentemente elastico.
- > **Pronto all'uso.**
- > **Ottima estrusione.**
- > **Esente** da solventi, ftalati e isocianati.
- > Notevole **durezza superficiale.**
- > **Inodore.**
- > Grande **stabilità cromatica.**
- > Proprietà adesive **inalterate nel tempo.**
- > **Verniciabile.**
- > Incolla sia su **superfici asciutte** che **bagnate.**
- > **Elevata resistenza ai raggi UV** e a funghi.
- > Incolla **anche sott'acqua.**
- > **Certificato per uso alimentare.**
- > **Adatto per utilizzo nautico.**
- > **Resistente a batteri e fungicida.**




Raccomandato su:

- Vetro
- Specchi
- Porcellana
- Legno
- Alluminio, alluminio verniciato
- Acciaio, acciaio inox
- Ferro
- Laterizio, cemento
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli in poliuretano
- Polistirolo
- Pietra
- Lattoneria, coperture
- Autobus, camper, caravan, veicoli furgonati, container
- Giunti di pareti industriali
- Crepe e fessure



Regolamento CE 1935/2004
per contatto con alimenti



COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia	Tempo di conservazione
155291	G-ATTACK BC	Bianco	290 ml	12 mesi

ANCORANTI E SIGILLANTI

SIGILLANTI E ANCORANTI CHIMICI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Sigillante monocomponente a base di polimero MS

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose.
Non respirare i vapori o le nebbie.

EUH208 Contiene:
N-3-(TRIMETOSSISILIL)PROPILJETILENDIAMMINA
TRIMETOSSIVINILSILANO
Può provocare una reazione allergica.

TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+ 5°C / + 25°C

Nel suo imballo originario, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta, il prodotto ha durata di 12 mesi.

PREPARAZIONE E USO

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C. Per un'ottima prestazione dello stesso si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.

Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di un'eventuale verniciatura.

Nell'incollaggio di specchi all'interno di bagni, applicare solo strisce verticali di adesivo.

Verificare la corretta adesione su PP, PE, BITUME e siliconi. Smalti applicati in sovrapposizione possono asciugarsi più lentamente.

REQUISITI DELLA SUPERFICIE

La superficie di applicazione deve essere pulita da polveri, oli, distaccanti e grassi.

Una volta pulita la superficie effettuare la posa del prodotto entro e non oltre 20 minuti.

UTENSILI PER UTILIZZO E PULIZIA

Pistole manuali o pneumatiche. Dopo l'utilizzo effettuare la pulizia degli stessi con ragie minerali.

In caso di macchie e residui, rimuovere le parti non ancora reticolate con ragie minerali, mentre le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 12 pezzi

ARTICOLI CORRELATI

> G-ATTACK CRISTALLO - Adesivo sigillante ad alte prestazioni cristallino

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it