



G-ATTACK BIANCO

Adesivo sigillante ibrido bianco

APPLICAZIONE

Sigillatura e incollaggio di una vasta quantità di supporti e materiali.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Sigillante adesivo monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. È dotato di un'elevata elasticità che permette di assecondare il movimento dei giunti.
- > **Pronto all'uso.**
- > **Esente** da isocianati e solventi.
- > **Elasticità permanente.**
- > Notevole **durezza superficiale**.
- > **Inodore.**
- > Grande **stabilità cromatica**.
- > Proprietà adesive **inalterate nel tempo**.
- > **Verniciabile**.
- > Adesione **senza primer**.
- > **Ottima estrusione**.
- > Resistente ai raggi UV.

Raccomandato su:

- Vetro
- Specchi
- Porcellana
- Legno
- Alluminio, alluminio verniciato
- Acciaio, acciaio inox
- Ferro
- Laterizio, cemento
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli in poliuretano
- Polistirolo
- Pietra
- Lattoneria, coperture
- Autobus, camper, caravan, veicoli furgonati, container
- Giunti non strutturali
- Crepe e fessure

Non utilizzare a contatto continuo con acqua o acquari.



COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia	Tempo di conservazione
155290	G-ATTACK BC	Bianco	290 ml	24 mesi



DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Sigillante monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica

TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+ 5°C / + 25°C

Nel suo imballo originario, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta, il prodotto ha durata di 24 mesi.

PREPARAZIONE E USO

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 50°C. Per un'ottima prestazione dello stesso si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.

Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di un'eventuale verniciatura.

REQUISITI DELLA SUPERFICIE

La superficie di applicazione deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi.

Una volta pulita la superficie effettuare la posa del prodotto entro e non oltre 20 minuti.

UTENSILI PER L'UTILIZZO E PULIZIA

Pistole manuali o pneumatiche. Dopo l'utilizzo effettuare la pulizia degli stessi con ragie minerali.

In caso di macchie e residui, rimuovere le parti non ancora reticolate con ragie minerali, mentre le parti ormai indurate possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

CONFEZIONE

In scatole di cartone | 12 pezzi

ARTICOLI CORRELATI

> G-CRYSTAL - Adesivo sigillante ibrido cristallino

DATA 05-2020 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 05.27A.135F REV 0

